

RC ACRYPLAST

VERSTERKT EN VERBETERT ALLE CEMENT EN BETON

Waterdichting | Betonherstelling | Mortel- en betontoeslagstoffen



VOORDELEN VAN RC ACRYPLAST

- ✓ Verbetert de plasticiteit
- ✓ Verhoogt de drukvastheid en trek- en slijtweerstand
- ✓ Ook voor gebruik in waterdichtingssystemen

Beschrijving

RC ACRYPLAST is een dispersie van gemodificeerd styreen-butadieen-hars voor mortels en beton met het doel de eigenschappen te verbeteren. Kan op zichzelf eveneens gebruikt worden in waterdichtingssystemen.

Toepassingsgebied

- Herstellen van gedegradieerd beton en cementbezettingen;
- Als waterdichting van kelders, putten, enz;
- Als hechtlaag tussen oud en nieuw beton;
- Voor het verstevigen van cementvoegen;
- Een hogere drukvastheid, trek- en slijtweerstand;
- Verbetering van plasticiteit.

Gebruiksaanwijzing

RC ACRYPLAST steeds toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel of beton.

Waterdichting:	10% op het gewicht van het cement, 3 delen rijnzand op 1 deel cement
Voegvulling:	1 à 2% van het cementgewicht of 0,250 à 0,5 liter per 25 kg cement
Hechtbrug:	1 volumedeel RC ACRYPLAST op 1 deel cement en 0,5 volumedelen water
Mortel en beton:	1 à 5% van het cementgewicht of 0,5 à 1,25 liter per 25 kg cement

Technische karakteristieken

Vorm:	Vloeibaar
Oplosbaarheid:	In water
Kleur:	Wit
Volumemassa:	1,04 kg/dm ³
pH:	8,5 - 9,5
Vaste stofgehalte:	46% ± 1
Viscositeit:	< 300 cps (*) (Brookfield RVT: 10 rpm, 20°C)
Filmvorming tussen:	5°C en 10°C

Veiligheid

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche.

Reiniging gereedschap

Met water na gebruik.

Opslag / Houdbaarheid

- Vorstvrij opslaan. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.
- Tot 2 jaar na productie in de originele gesloten verpakking.

Verpakking

10 liter (art.nr. 100100) en 25 liter (art.nr. 100101).

LP 22-03-2021

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.